exena.

CAPRI S3L FO SR





DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINȚĂ
PARTE SUPERIOARĂ: Piele pigmentata de bovina.	5.4.3 Rezistență la rupere 5.4.6 Coeficient permeabilitate vapori de apă	227 N 1,8 mg/cm2h 29,2 mg/cm2	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm2h ≥ 15,0 mg/cm2
CĂPTUȘEALĂ CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	Rezistență la rupere Rezistență la abraziune (umed) Rezistență la abraziune (uscat) Coeficient permeabilitate vapori de apă	79 N Fara Gauri 5,6 mg/cm2h 45,5 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h) ≥20,0 mg/cm2
CĂPTUȘEALĂ LATERALĂ: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	Rezistență la rupere Rezistență la abraziune (umed) Rezistență la abraziune (uscat) Coeficient permeabilitate vapori de apă	52 N Fara Gauri 22,6 mg/cm2h 182,8 mg/cm 2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h) ≥20,0 mg/cm2
CĂPTUȘEALĂ CĂLCÂI:	Rezistență la rupere Rezistență la abraziune (umed) Rezistență la abraziune (uscat) Coeficient permeabilitate vapori de apă	52 N Fara Gauri 22,6 mg/cm2h 182,8 mg/cm 2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h) ≥20,0 mg/cm2
BOMBEU DE PROTECȚIE: Bombeu nemetalic din policarbonat.	5.3.2.6 Rezistență la impact 5.3.2.7 Rezistență la compresiune	14,5 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamela antiperforatie: Nemetalica	6.2.1.1.3 Rezistență la perforare	PASS	Min.1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

ACOPERIS BRANȚ: Detașabil, amortizant, antistatic.	5.7.4.2 Rezistență la abraziune (uscat)	Fara Gauri	25.600 cicluri
	Rezistență la abraziune (umed)	Fara Gauri	12.800 cicluri
TALPĂ EXTERIOARĂ: PU 2D, SR	5.8.3 Rezistență la rupere	11,0 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	29 mm3	≤ 150 mm3
	5.8.5 Rezistenta la flexare	0,3 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.6 Hidroliza	0,8 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Rezistență la uleiuri	3,7 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistență la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerină		
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,24	≥ 0,19
	(inclinat spre varf la 7°)	0,28	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistență la alunecare pe placi de oțel acoperite cu agent de curățare		
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,35	≥ 0,31
	(inclinat spre varf la 7°)	0,40	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	Uscat: 155 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ
		Umed: 84,44 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ

MĂRIMI: 35-48

GREUTATE (KG)

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1,060	1,086	1,112	1,138	1,164	1,190	1,216	1,242	1,268	1,294	1,32	1,346	1,372	1,398

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com