

CRETA_24 S3L FO SR



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele de bovina hidrofobizata,	5.4.3 Rezstenta la rupere	208 N	≥120 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa	4,3 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
	Coeficient	36,2 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila , rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere	46 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	66.2 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	Coeficient	530,1 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
	5.5.2 Rezistenta la rupere	49 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistaenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	84,5 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	Coeficient	676,0 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
	5.5.2 Rezistenta la rupere	49 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	84,5 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/(cm ² h)
BOMBEU: Nemetalic	Coeficient	676,0 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
	5.3.2.6 Rezsitenta la impact	15,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	15 mm	≥ 14 mm

safety toe.

LAMELA ANTIPERFORATIE:

Nemetalica, de tip PL

6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare

PASS

Min. 1100 N

ACOPERIS BRANT:

Detasabil, respirabil,
antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune

Fara gauri

25.600 cicluri

(uscăt) Rezistentă la

12.800 cicluri

abraziune (umed)

TALPA: PU 2D, SR

5.8.3 Rezistentă la rupere

11 kN/m

≥ 8 kN/m

5.8.4 Rezistentă la abraziune

52 mm³

≤ 150 mm³

5.8.5 Rezistentă la flexare

1,0 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

1,3 mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

6,8 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe plăci
ceramice acoperite cu
glicerina

0,23

≥ 0,19

(inclinat spre calcai la 7°)

0,26

≥ 0,22

(inclinat spre varf la 7°)

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe
plăci ceramice spalate cu detergent

0,36

≥ 0,31

(inclinat spre calcai la 7°)

0,41

≥ 0,36

(inclinat spre varf la 7°)

uscăt: 821
MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

6.2.2.2 Antistatic

umed: 551 MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE:

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

808 886 964 1042 1120 1198 1276 1354 1432 1510 1588 1666 1744 1822