EVEREST_BROWN S3 CI WR SRC





DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
UPPER:Pele neteda de bovina, hidrofobizata	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	255 N 5,1 mg/cm²h 31,4 mg/cm²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Membrana respirabilă lipită la cald	5.5.1 Rezistenta la rupere Rezistenta la abraziune(umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.2 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	52 N Fara gauri Fara gauri 5,0 mg/cm²h 29,5 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
BOMBEAU: Nemetalic,din policarbonat	5.3.2.3 Rezistenta la impact Rezistenta la compresiune	14,5 mm 17,0 mm	.≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	5.7.1. Grosime 5.7.3 Absorbtia apei	3,5 mm 72 mg/cm²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm²
BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri Fara gauri	25.600 cycles 12.800 cycles
TALPA: PU 2D, SRC	5.8.2 Rezistenta la rupere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe talpa Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi de otel acoperite cu glicerina Alunecare pe talpa Alunecare pe calcai	8,3 kN/m 85 mm³ 2,00 mm 3,00 mm 1% 0,33 0,29 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

SIZES: 35-48;
MONDOPOINT: 11

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519
C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207
www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it