

ANTIGUA_24 S1 PL FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele intoarsa hidrofobizata	5.4.3 Rezistenta la sfasiere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	229 N 5,6 mg/cm ² h 45,5 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	46 N No holes No holes 66.2 mg/cm ² h 530,1 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la sfasiere Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	49 N No holes No holes 84,5 mg/cm ² h 676 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	27 N No holes No holes 3,4 mg/cm ² h 29 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0
BOMBEU: Nemetalic din policarbonat EXENA SRL via Breda 20 62012 Civitanova M. MC ITALY	Rezistenta la impact Rezistenta la compresiune REA MC144207 Reg. Impr. Trib. MC 01336080435 C.F. e P. IVA 01336080435 Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.	15,5 mm 15 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, de tip "PL"	6.2.1.1.3 Rezistentă la penetrare	PASS	Min. 1100 N
BRANT: Detasabil, cushioned, antistatic	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune	NO HOLES	25.600 cycles
	(uscat) Rezistentă la	NO HOLES	12.800 cycles
	abraziune (umed)		
OUTSOLE: PU PU 2D, SR	5.8.3 Rezistentă la sfasiere		
	5.8.4 Rezistentă la abraziune	11 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.5 Rezistentă la flexare	52 mm ³	≤ 150 mm ³
	5.8.6 Hidroliza	1 mm	≤ 4,0 mm
	6.4.2 Rezistentă la uleiuri	1,3 mm	≤ 6,0 mm
		6,8 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(încălinat spre călcâi la 7°)	0,23	≥ 0,19
	(încălinat spre călcâi la 7°)	0,26	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi de otel spalate cu detergent		
	(încălinat spre călcâi la 7°)	0,36	≥ 0,31
	(încălinat spre călcâi la 7°)	0,41	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 821 MΩ umed: 551 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)