

exena.

BLAZER S3L FO SC SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Microfibra hidrofobizata cu film anti-abraziune	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	65 N 4,6 mg/cm ² h 38,1 mg/cm ²	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N Fara gauri Fara gauri 139,2 mg/cm ² h 1113,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 126,4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 15,2 mg/cm ² h 122,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Fibra de sticla 200j	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Tesatura antiperforatie clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min. 1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Brant detasabil, matlasat, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	FARA GAURI FARA GAURI	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2 densitati cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la ulei 6.2.10 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu glicerina (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu agent de curatare (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 6.2.2.2 Antistatic	8,4 kN/m 77 mm ³ 2,1 mm 2,5 mm 1,3 % 0,22 0,25 0,34 0,39 uscat: 51,8 MΩ umed: 5,87 MΩ	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35 – 48

GREUTATE:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
712	771	830	889	948	1007	1066	1125	1184	1243	1302	1361	1420	1439

Marime cod EAN

35	9091001043357
36	9091001043364
37	9091001043371
38	9091001043388
39	9091001043395
40	9091001043401
41	9091001043418
42	9091001043425
43	9091001043432
44	9091001043449
45	9091001043456
46	9091001043463
47	9091001043470
48	9091001043487