

COMET S3L FO SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Piele nubuck	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	141 N 10 mg/cm ² h 89 mg/cm ²	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N No holes No holes 139,2 mg/cm ² h 1113,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N No holes No holes 126,4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N No holes No holes 15,2 mg/cm ² h 122,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Aluminu	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	15,5 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare	PASS	Min. 1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat) Rezistentă la abraziune (umed)	NO HOLES NO HOLES	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2D dubla densitate, talpa antiderapanta, SR	5.8.3 Rezistentă la rupere 5.8.4 Rezistentă la abraziune 5.8.5 Rezistentă la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice cu glicerina (inclinat spre calcai 7°) (inclinat spre varf 7°) 5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice cu agent de curatare (inclinat spre calcai 7°) (inclinat spre varf 7°) 6.2.2.2 Antistatic	14,9 kN/m 50 mm ³ 0,5 mm 0,6 mm 2,4 % 0,24 0,25 0,38 0,41 uscat: 84,11 MΩ umed: 29,55 MΩ	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE: 1,2 kg (1 pereche mas. 42)