

exena.

DEEP S3L FO SC SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Piele neteda de bovina, hidrofobizata	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	241 N 2,6 mg/cm ² h 21,2 mg/cm ²	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N Fără gauri Fără gauri 139,2 mg/cm ² h 1113,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fără gauri Fără gauri 126,4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fără gauri Fără gauri 15,2 mg/cm ² h 122,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Fibra de sticlă 200j	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresie	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Tesatura antiperforatie clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min. 1100 N										
ACOPERIS DE BRANT: Brant detasabil, matlasat, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	FARA GAURI FARA GAURI	25.600 cicluri 12.800 cicluri										
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2 densitati cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistenta la rupere	8,4 kN/m	≥ 8 kN/m										
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	77 mm³	≤ 150 mm³										
	5.8.5 Rezistenta la flexare	2,1 mm	≤ 4,0 mm										
	5.8.6 Hidroliza	2,5 mm	≤ 6,0 mm										
	6.4.2 Rezistenta la ulei	1,3 %	≤ 12%										
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu glicerina	0,22	≥ 0,19										
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,25	≥ 0,22										
	(inclinat spre varf la 7°)												
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu agent de curatare	0,34	≥ 0,31										
(inclinat spre calcai la 7°)	0,39	≥ 0,36											
(inclinat spre varf la 7°)	uscat: 51,8 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ											
6.2.2.2 Antistatic	umed: 5,87 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ											
MARIMI:	35 – 48												
GREUTATE:													
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
816	856	896	936	976	1016	1056	1096	1136	1176	1216	1256	1296	1336