

## ELETTRO SB E PL WPA FO SR



| DESCRIZIONE                                                           | NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024                                                                                                                          | REZULTAT                                                                                          | CERINTE                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FETE:</b> Microfibra Nabuk                                         | 5.4.3 Rezistentă la rupere<br>5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient                                                                            | 85 N<br>7,8 mg/cm <sup>2</sup> h<br>64,2 mg/cm <sup>2</sup>                                       | ≥ 60 N<br>≥ 0,8 mg/cm <sup>2</sup> h<br>≥ 15,0 mg/cm <sup>2</sup>                                                 |
| <b>CAPTUSEALA CAPUTA:</b><br>Respirabilă,<br>rezistentă la abraziune. | 5.5.2 Rezistentă la rupere<br>5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed)<br>Rezistentă la abraziune (uscat)<br>5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient | 46 N<br>Fata gauri<br>Fara gauri<br>66,2 mg/cm <sup>2</sup> h<br>530,1 mg/cm <sup>2</sup><br>49 N | ≥ 15 N<br>25.600 cicluri<br>51.200 cicluri<br>≥ 2,0 mg/(cm <sup>2</sup> h)<br>≥ 20,0 mg/cm <sup>2</sup><br>≥ 15 N |
| <b>CAPTUSEALA STAIF:</b><br>Respirabilă, rezistentă la abraziune.     | 5.5.2 Rezistentă la rupere<br>5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)<br>5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient    | Fara gauri<br>84,5 mg/cm <sup>2</sup> h<br>676,0 mg/cm <sup>2</sup>                               | 25.600 cicluri<br>51.200 cicluri<br>≥ 2,0 mg/(cm <sup>2</sup> h)<br>≥ 20,0 mg/cm <sup>2</sup>                     |
| <b>CAPTUSEALA STAIF:</b><br>Respirabilă, rezistentă la abraziune.     | 5.5.2 Rezistentă la rupere<br>5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)<br>5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient    | 32 N<br>Fara gauri<br>15,2 mg/cm <sup>2</sup> h<br>122,6 mg/cm <sup>2</sup>                       | ≥ 15 N<br>25.600 cicluri<br>51.200 cicluri<br>≥ 2,0 mg/(cm <sup>2</sup> h)<br>≥ 20,0 mg/cm <sup>2</sup>           |
| <b>BOMBEU:</b> Aluminiu                                               | 5.3.2.6 Rezistentă la impact<br>5.3.2.7 Rezistentă la compresie                                                                                            | 16,5 mm<br>18,5 mm                                                                                | ≥ 14 mm<br>≥ 14 mm                                                                                                |
| <b>LAMELA ANTIPERFORATIE:</b><br>Nemetalică                           | 6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare                                                                                                                          | 1204 N                                                                                            | ≥ 1100 N                                                                                                          |

# exena.

**ACOPERIS BRANT:** Detasabil,  
respirabil, antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat)  
Rezistentă la abraziune (umed)

Fara  
gauri

25.600 cicluri  
12.800 cicluri

**TALPA:** PU, SR

5.8.3 Rezistentă la rupere

9,7 kN/m

≥ 8 kN/m

5.8.4 Rezistentă la abraziune

117 mm<sup>3</sup>

≤ 250 mm<sup>3</sup>

5.8.5 Rezistentă la flexare

0,6 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

1,3 mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

2,6 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi  
ceramice acoperite cu glicerina

(inclinat spre calcai la 7°)

0,28

≥ 0,19

(inclinat spre varf la 7°)

0,25

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi  
ceramice spalate cu detergent

(inclinat spre calcai la 7°)

0,35

≥ 0,31

(inclinat spre varf la 7°)

0,42

≥ 0,36

**MARIMI: 38-48**

**GREUTATE: (g)**

| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 886 | 914 | 942 | 970 | 998 | 1026 | 1054 | 1082 | 1110 | 1138 | 1166 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|