

GENESYS S3L FO SC SR ESD



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Material textil hidrofobizat	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	122 N 15,7 mg/cm2h 127,9 mg/cm2	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm2h ≥ 15,0 mg/cm2
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N No holes No holes 139,2 mg/cm2h 1113,9 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2 ≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA STAIF: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N No holes No holes 126,4 mg/cm2h 1011,6 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2 ≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N No holes No holes 15,2 mg/cm2h 122,6 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h) ≥20,0 mg/cm2
BOMBEU: Nemetalic din fibră de sticlă, rezistent la 200J	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresie	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

REZISTENTA LA PERFORARE: Material antiperforatie clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min.1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	NO HOLES NO HOLES	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 3D tripla densitate cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri	8,4 kN/m 77 mm ³ 2,1 mm 2,5 mm 1,3 %	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice cu glicerina (inclinat spre calcai la 7 grade) (inclinat spre varf la 7 grade)	0,22 0,25	≥ 0,19 ≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice cu agent de curatare (inclinat spre calcai la 7 grade) (inclinat spre varf la 7 grade)	0,34 0,39	≥ 0,31 ≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 51,8 MΩ umed: 5,87 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
760	809	858	907	956	1005	1054	1103	1152	1201	1250	1299	1348	1397

Marime

Cod EAN

35	9091001343358
36	9091001343365
37	9091001343372
38	9091001343389
39	9091001343396
40	9091001343402
41	9091001343419
42	9091001343426
43	9091001343433
44	9091001343440
45	9091001343457
46	9091001343464
47	9091001343471
48	9091001343488