

LINOSA S1PL FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra respirabila	6.3 Rezistenta la rupere 6.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	95 N 0.6 mg/cm ² h 6.0 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la rupere 5.5.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	46 N Fara gauri Fara gauri	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficiente	66.2 mg/cm ² h 530,1 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la rupere 5.5.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	32 N Fara gauri Fara gauri	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficiente	126.4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din material compozit	5.4 Rezistenta la impact 5.5 Rezistenta la compresiune	14,5 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	5.10.4.2.2 - Rezistenta la perforare la incaltamintea cu lamela Antiperforatie nemetalica (Tip PL)	PASS	La 1.100 N nu trebuie sa prezinte nici o perforatie si nici effect de cortina
ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	6.12 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri

TALPA: PU 2D SR

8.2 Resistenza la rupere	11.0 kN/m	≥ 8 kN/m
8.3 Resistenza la abrazione	29 mm ³	≤ 150 mm ³
8.4 Resistenza la flexare	0,3 mm	≤ 4,0 mm
8.5 Hidroliza	0.8 mm	≤ 6,0 mm
8.6.1 Resistenza la hidrocarburi	3.7 %	≤ 12%
5.14 Resistenza la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent		
Inclinat spre varf		
Inclinat spre calcai	0,35	≥ 0,31
Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina	0,40	≥ 0,36
Inclinat spre varf		
Inclinat spre calcai		
	0,12	≥ 0,19
	0,18	≥ 0,22

MARIMI: 35-48

GREUTATE: 1020 gr (1 p 42)