

FURY S3 ESD SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibră cu peliculă antibraziune	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	65 N 4,6 mg/cm ² h 38,1 mg/cm ²	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscă) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	39 N Fără gauri 8,1 mg/cm ² h 75,7 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscă) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	18 N Fără gauri 9,6 mg/cm ² h 77,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscă) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	18 N Fără gauri 9,6 mg/cm ² h 77,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresie	16 mm 17,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalică.	6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare	PASS	≥ 1100 N

exena.

ACOPERIS BRANT: Detasabil,
respirabil, antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat)
Rezistentă la abraziune (umed)

Fara
gauri

25.600 cicluri
12.800 cicluri

TALPA: PU 2D SRC

5.8.3 Rezistentă la rupere

9,2 kN/m

≥ 8 kN/m

5.8.4 Rezistentă la abraziune

142 mm³

≤ 250 mm³

5.8.5 Rezistentă la flexare

2,0 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

2,5 mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

10 %

≤ 12%

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare
pe plăci ceramice acoperite cu
glicerina

Condiția B (alunecare pe talpa)

0,57

≥ 0,32

Condiția A (alunecare pe calcai)

0,39

≥ 0,28

5.3.5.3 Rezistentă la alunecare
pe plăci de oțel

Condiția C (alunecare pe talpa)

0,26

≥ 0,18

Condiția D (alunecare pe calcai)

0,18

≥ 0,13

MARIMI:36-47

GREUTATE: (g)

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

990

1031

1072

1113

1154

1195

1236

1277

1318

1359

1400

1441