exena.

M183E_25 S1 FO SR

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	93 N 1,8 mg/cm^{2}h 16,7 mg/cm^2	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm^{2}h ≥ 15,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezsitenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	79 N Fara gauri Fara gauri 5,6 mg/cm2h 45,5 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA STAIF: Respiorabila,rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezitenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.4 Water vapor permeability Coeficient	33 N Fara gauri 21,2 mg/cm2h 169,9 mg/cm 2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Abrasion resistance (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	33 N Fara gauri 21,5 mg/cm2h 173,0 mg/cm 2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
BOMBEU: Otel	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	15,5 mm 20,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU SR	5.8.3 Rezistenta la rupere	6,7 kN/m	≥ 5 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	188 mm^3	≤ 250 mm^3
	5.8.5 Rezistenta la flexare	2,4 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.6 Hidroliza	3,2 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	6 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,23	≥ 0,19
	(inclinat spre varf la 7°)	0,25	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe palci ceramice spalate cu detergent		
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,35	≥ 0,31
	(inclinat spre vargf la 7°)	0,39	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 112,5 MΩ umed: 90,21 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 36-48

GREUTATE: (g)

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
629	685	741	797	853	909	965	1021	1077	1133	1189	1245	1301

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com