

MONZA_18 S1 PL FO SR



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Spalt (piele intoarsa) si material textil respirabil	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	188 N 4,5 mg/cm ² h 37,9 mg/cm ²	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	79 N Fara gauri Fara gauri 5,6 mg/cm ² h 45,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	49 N Fara gauri Fara gauri 84,5 mg/cm ² h 676,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	49 N Fara gauri Fara gauri 84,5 mg/cm ² h 676,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Otel	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	15 mm 16,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: otel	6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare	1472 N	≥ 1100 N

exena.

BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat) Rezistentă la abraziune (umed)

No holes
No holes

25.600 cycles
12.800 cycles

TALPA: PU 2D, SR

5.8.3 Rezistentă la rupere

9,6 kN/m

≥ 5 kN/m

5.8.4 Rezistentă la abraziune

180 mm³

≤ 250 mm³

5.8.5 Rezistentă la flexare

2,0 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

3,5 mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

4,8 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi

Ceremice acoperite cu glicerina

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,24

≥ 0,19

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,28

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi

eremice acoperite cu detergent

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,37

≥ 0,31

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,41

≥ 0,36

6.2.2.2 Antistatic

Uscat: MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

Umed: MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

248

MARIMI: 35-48

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

716 784 852 920 988 1056 1124 1192 1260 1328 1396 1464 1532 1600

EXENA SRL

via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207

Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56

info@exena.com

amministrazione@pec.exena.it

exena.com