exena.

NATRIX S3 S FO SR ESD



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra acoprita cu pelicula antiabraziune	5.4.3 Rezistenta la arupere	92.2 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	6.5 mg/cm²h	≥ 0,8 mg/cm²h
		61 mg/cm²	≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la rupere	54.9 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	80.3 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/cm²
		642.3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la rupere	54.9 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	51.200 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa	80.3 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/cm²
	Coeficient	642.3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Microfibra	5.5.1 Rezistenta la rupere	21.6 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abaraziune(umed)	Fara gauri	51.200 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)		25.600 cicluri
BOMBEU: din 200 j	5.3.2.3 Rezistenta la impact	19.5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Rezistenta la compresiune	24 mm	≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	5.1.2 Rezitenta la perforare 5.2 Rezistenta la flexare	1300 N Fara semne vizibile de dezintegrare sau delaminare dupa 1 × 10^6 cicluri de flexare.	Min.1100 N
ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune(umed) Rezistenta la abraziune(uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU 2D, SRC	5.8.2 Rezistenta la rupere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5 Hidroliza 5.13 Antistatic 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.14 Rezistenta la alunecare pe placi cu Laurilsulfat de sodiu Alunecare pe calcai Alunecare pe varf Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoprite cu glicerina Alunecare pe calcai Alunecare pe varf	10.8 kN/m 47.1 mm^3 0.2 mm 0.3 mm uscat: 45.7 $x10^7\Omega$ umed: 4.82 $x10^7\Omega$ 10.0 % 0.41 0,43 0,20 0,17	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm pass pass ≤ 12% ≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22

MARIMI: 36-48
GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com