exena.

NEPTUNE S1P ESD SRC

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele intoarsa de bovina	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	229 N 5,6 mg/cm2h 45,5 mg/cm2	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	42 N Fara gauri 139,2 mg/cm² h 1113,9 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm² h ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N Fara gauri 126,4 mg/cm² h 1011,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ ≥ 2,0 mg/cm² h ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N Fara gauri 15,2 mg/cm² h 122,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm² h ≥ 20,0 mg/cm²
BOMBEU: Aluminiu	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	14 mm 14 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

Acoperis brant : Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cycles 12.800 cycles
TALPA: PU SRC	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi Ceramice spalate cu detergent	14,9 kN/m 50 mm^3 0,5 mm 2,4 %	≥ 8 kN/m ≤ 250 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 12%
	Conditia B (alunecare pe talpa) Conditia A (alunecare pe calcai) 5.3.5.3 Rezistenta la alunecare pe Placi de otel	0,56 0,34	≥ 0,32 ≥ 0,28
	Conditia C (alunecare pe talpa) Conditia D (alunecare pe calcai)	0,19 0,15	≥ 0,18 ≥ 0,13

Marimi: 35-48

Greutate: (g)

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
684	756	828	900	972	1044	1116	1188	1260	1332	1404	1476	1548	1620

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com