exena.

OLIMPIC S3 S FO SR ESD

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra cu peliculă rezistentă la abraziune	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Premeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	92,2 N 6,5 mg/cm²h 61,0 mg/cm²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA LIMBA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat)	65,8 N No holes No holes 42,4 N	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 15 N
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat)	No holes No holes	25.600 cycles 51.200 cycles
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) rezistenta la abraziune (uscat)	21,6 N No holes No holes	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles
BOMBEU: Aluminiu	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	17,5 mm 20,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE:	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	1285 N	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.

OUTSOLE: EVA, SR

5.7.4.2 Rezistenta la abraziune	No holes	25.600 cycles
(uscat) Rezistenta la abraziune	No holes	12.800 cycles
(umed)		
5.8.3 Rezistenta la rupere	23,2 kN/m	≥ 5 kN/m
5.8.4 Rezistenta la abraziune	96,4 mm^3	≤ 250 mm^3
5.8.5 Rezistenta la flexare	0,5 mm	≤ 4,0 mm
6.4.2 Rezistenta la uleiuri	7,4 %	≤ 12%
6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
(înclinat spre călcâi la 7°)	0,30	≥ 0,19
(înclinat spre călcâi la 7°)	0,29	≥ 0,22
5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu detergent		
(înclinat spre călcâi la 7°)	0,42	≥ 0,31
(înclinat spre călcâi la 7°)	0,39	≥ 0,36
6.2.2.2 Antistatic	uscat: 96.0 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ
	umed: 11,9 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 36-48

GREUTATE: (KG)

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0.868	0.888	0.908	0.928	0.948	0.968	0.988	1.008	1.028	1.048	1.068	1.088	1.108

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com