exena.

PULSE S1 PL FO SC SR ESD

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Piele velur perforata	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	229 N 5,6 mg/cm²h 45,5 mg/cm²	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	42 N Fara gauri Fara gauri 139,2 mg/cm²h 1113,9 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm² ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 126,4 mg/cm²h 1011,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm² ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 15,2 mg/cm²h 122,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm²h) ≥ 20,0 mg/cm²
BOMBEU: Fibra de sticla 200J	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALIA

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P.IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Tesatura antiperforatie clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min. 1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Brant detasabil, matlasat, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	FARA GAURI FARA GAURI	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2 densitati cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la ulei 6.2.10 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu glicerina (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu agent de curatare (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 6.2.2.2 Antistatic	8,4 kN/m 77 mm^3 2,1 mm 2,5 mm 1,3 % 0,22 0,25 0,34 0,39 uscat: 51,8 MΩ umed: 5,87 MΩ	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35 – 48

GREUTATE:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
781	840	899	958	1017	1076	1135	1194	1253	1312	1371	1430	1489	1548

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALIA

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P.IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com