exena.

QUANTUM S2 FO SR

DESCRIRERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra respirabila	5.4.3 Rezistenta la rupere	160 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa	1,2 mg/cm²h	≥ 0,8 mg/cm²h
	Coeficient	16,8mg/cm²	≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	51 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la baraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	2,6 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/cm²
	Coeficient	22,3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere	35 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	80,6 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/cm²
	Coeficient	645,2 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALS:	5.5.2 Rezistenta la rupere	33 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	15,2 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coeficient	122,6 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
BOMBEU: Nemetalic 200 J	5.3.2.6 Rezistenta la impact	17,0 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	20,7 mm	≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune	Fara gauri	25.600 cicluri
	(uscat) Rezistenta la abraziune(umed)		12.800 cicluri
TALPA : Poliuretan dubla densitate	5.8.3 Rezistenta la rupere	9 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	36 mm^3	≤ 150 mm^3
		0,3 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Rezistenta la flexare	0,1 mm	≤ 6,0 mm
		2 %	≤ 12%
	5.8.6 Hidroliza		
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri		
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina	0,32	≥ 0,19
	(alunecare pe calcai inclinat la 7°) (alunecare pe talpa inclinat la 7°)	0,30	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecrae pe placi ceramice acoprite cu glicerina	0,37	≥ 0,31
	(inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°)	0,39	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 32 MΩ umed: 5 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

Marimi : 34-48

GREUTATE:

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
637	675	713	751	789	827	865	903	941	979	1017	1055	1093	1131	1169

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com