exena.

REBEL S3 ESD SRC

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra cu pelicula antiabraziune	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	65 N 4,6 mg/cm2h 38,1 mg/cm2	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm^{2}h ≥ 15,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	39 N Fara gauri 8,1 mg/cm2h 75,7 mg/cm2 18 N	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2 ≥ 15 N
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	Fara gauri 9,6 mg/cm2h 77,5 mg/cm 2 51 N	25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2 ≥ 15 N
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	Fara gauri 54,1 mg/cm2h 432,5 mg/cm 2	25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	16 mm 17,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	No holes No holes	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU 2D, SRC	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu detergent Conditia B (alunecare pe talpa) Conditia A (alunecare pe calcai) 5.3.5.3 Rezistenta la alunecare pe placi de otel Conditia C (alunecare pe talpa) Condition D (alunecare pe calcai)	9,2 kN/m 142 mm^3 2,0 mm 2,5 mm 10 % 0,57 0,39 0,26 0,18	≥ 8 kN/m ≤ 250 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

Marimi:36-47

GREUTATE: (g)

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
862	917	972	1027	1082	1137	1192	1247	1302	1357	1412	1467