exena.

REVOLT S1P ESD SRC

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra cu pelicula antiabraziune	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	65 N 4,6 mg/cm2h 38,1 mg/cm2	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm^{2}h ≥ 15,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	39 N Fara gauri 8,1 mg/cm2h 75,7 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	18 N Fara gauri 9,6 mg/cm2h 77,5 mg/cm 2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	51 N Fara gauri 54,1 mg/cm2h 432,5 mg/cm 2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$ ≥20,0 mg/cm^2
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	16 mm 17,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU 2D, SRC	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent	9,2 kN/m 142 mm^3 2,0 mm 2,5 mm 10 %	≥ 8 kN/m ≤ 250 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12%
	Conditia B (alunecare pe talpa) Conditia A (alunecare pe calcai) 5.3.5.3 Rezistenta la alunecare pe placi de otel	0,57 0,39	≥ 0,32 ≥ 0,28
	Conditia C (alunecare pe talpa) Conditia D (alunecare pe calcai)	0,26 0,18	≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI:36-47

GREUTATE: (g)

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
810	868	926	984	1042	1100	1158	1216	1274	1332	1390	1448