exena.

RUSH S1 PS FO SR ESD





DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Material textil respirabil	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	92,2 N 6,5 mg/cm²h 61,0 mg/cm²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
	5.4.3 Rezistenta la ruprere 5.4.6 Permeabilitatea vaorilor de apa Coeficient	102,8 N 21,89 mg/cm²h 175 mg/cm²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA LIMBA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	65,8 N Fara gauri Fara gauri	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	42,4 N Fara gauri Fara gauri	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune(umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	21,6 N Fara gauri Fara gauri	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles
BOMBEU: Aluminiu	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	17,5 mm 20,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	6.2.1.1.3 Resistenta la perforare	1285 N	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cycles 12.800 cycles
TALPA: EVA, SR	5.8.3 Rezsitenta la rupere	23,2 kN/m	≥ 5 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	96,4 mm^3	≤ 250 mm^3
	5.8.5 Rezistenta la flexare	0,5 mm	≤ 4,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	7,4 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecarepe placi ceramice with glicerina		
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,30	≥ 0,19
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,29	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent		
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,42	≥ 0,31
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,39	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 96.0 MΩ umed: 11,9 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 36-48

GREUTATE: (KG)

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0.742	0.783	0.824	0.865	0.906	0.947	0.988	1.029	1.070	1.111	1.152	1.193	1.234

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com