

exena.

SALINA S1PL FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele intoarsa de bovina	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	238 N 5,5 mg/cm ² h 46,0 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	96 N Fara gauri 23,6 mg/cm ² h 188,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	44 N Fara gauri 22,9 mg/cm ² h 185,3 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: safety toe.	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	44 N Fara gauri 22,9 mg/cm ² h 185,3 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	14,5 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE:

Nemetalica, din material textil

6.2.1.1.3 Rezistentă la penetrare

PASS
min.1100 N

Brant: Detasabil, Respirabil, antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat) Rezistentă la abraziune (umed)

Fara gauri
25.600 cycles
12.800 cycles

TALPA: PU 2D, SR

5.8.3 Rezistentă la rupere
5.8.4 Rezistentă la abraziune
5.8.5 Rezistentă la flexare
5.8.6 Hidroliza
6.4.2 Rezistentă la uleiuri

11,0 kN/m

29 mm³
0,3 mm
0,8 mm
3,7 %
≥ 8 kN/m
≤ 150 mm³
≤ 4,0 mm
≤ 6,0 mm
≤ 12%

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina
(încălinat spre călcâi la 7°)
(încălinat spre călcâi la 7°)

0,24
0,28
≥ 0,19
≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi de otel spalate cu detergent
(încălinat spre călcâi la 7°)
(încălinat spre călcâi la 7°)
6.2.2.2 Antistatic

0,35
0,40
uscat: 155 MΩ
umed: 84,44 MΩ
≥ 0,31
≥ 0,36
0,1 ÷ 1000 MΩ
0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE: (KG)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0,684 0,752 0,820 0,888 0,956 1,024 1,092 1,160 1,228 1,296 1,364 1,432 1,500 1,568