exena.

SILVER_24 S7S FO CI HI HRO SR

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele neteda de bovina	5.4.3 Rezistenta la sfasiere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	186.0 N 2.3 mg/cm²h 27.1 mg/cm²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Membrana respirabila, sudata la cald	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed)Rezistenta la abraziune (uscat)Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	53.0 N No holes No holes 68.0 mg/cm²h 558.7 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Membrana respirabila, sudata la cald	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed)Rezistenta la abraziune (uscat) Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	53.0 N No holes No holes 68.0 mg/cm²h 558.7 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat)	53.0 N No holes No holes	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	26,5 mm 30 mm	≥ 26 mm ≥ 26 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, de tip "S"	6.2.1.1.4 Rezistenta la penetrare 6.2.1.4.1 Rezistenta la flexare	1555 N Fără semne vizibile de dezintegrare sau delaminare după 1 × 10^6 Cicluri de felxare.	Min.1100 N
BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed) 5.7.3 Absorbție și desorbție a apei	Fara gauri Fara gauri Permeabilitatea apei	25.600 cycles 12.800 cycles 70 mg/cm 2 or permeable to the water.
TALPA: PU + RUBBER , Antislip SR	5.8.3 Rezistenta la sfasiere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri	11.3 kN/m 109.0 mm^3 0.9 mm 0.9 mm 4.0 %	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12%
	6.2.10 Rezistență la alunecare pe ceramică cu glicerină (înclinat spre călcâi la 7°) (înclinat spre călcâi la 7°) 5.3.5.2 Rezistență la alunecare pe oțel cu agent de curățare (înclinat spre călcâi la 7°) (înclinat spre călcâi la 7°) 6.2.2.2 Antistatic	0,26 0,25 0,38 0,41 uscat: 839.0 x$10^7\Omega$ umed: 155.43 x$10^7\Omega$	≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 38-47
GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com