exena.

SPRINT S1 PS FO SR ESD

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Material respirabil	5.4.3 Rezistenta la rupere	92,2 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	6,5 mg/cm²h 61,0 mg/cm²	≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
	5.4.3 Rezistenta la rupere (Nailon gri)	207,4 N	≥60 N
CAPTUSEALA LIMBA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistrnta la rupere	65,8 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cycles
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cycles
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere	42,4 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cycles
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cycles
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	21,6 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	25.600 cycles
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cycles
BOMBEU: Aluminiu	5.3.2.6 Rezistenta la impact	17,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	20,5 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Din material textil	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	1285 N	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune(uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cycles 12.800 cycles
TALPA: EVA SR	5.8.3 Rezistenta la rupere	23,2 kN/m	≥ 5 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	96,4 mm^3	≤ 250 mm^3
	5.8.5 Rezistenta la flexare	0,5 mm	≤ 4,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	7,4 %	≤ 12%
	6.2.10Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,30	≥ 0,19
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,29	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detregent		
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,42	≥ 0,31
	(înclinat spre călcâiul de 7°)	0,39	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 96.0 MΩ umed: 11,9 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 36-48

GREUTATE: (KG)

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0.571	0.629	0.687	0.745	0.803	0.861	0.919	0.977	1.035	1.093	1.151	1.209	1.267

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com