

exena.

STRATUS S1 PL FO SC SR ESD



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: material textil hidrofobizat	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	122 N 15,7 mg/cm ² h 127,9 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: respirabila, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N Fara gauri Fara gauri 139,2 mg/cm ² h 1113,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: plasa textila respirabila, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 126,4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 15,2 mg/cm ² h 122,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: fibra de sticla 200J	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare	PASS	Min. 1100 N
TALPA: detasabila, respirabila, antistatica	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat) Rezistentă la abraziune (umed)	FARA GAURI FARA GAURI	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: 3D 2D cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistentă la rupere 5.8.4 Rezistentă la abraziune 5.8.5 Rezistentă la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 6.2.2.2 Antistatic	8,4 kN/m 77 mm ³ 2,1 mm 2,5 mm 1,3 % 0,22 0,25 0,34 0,39 uscat: 51,8 MΩ umed: 5,87 MΩ	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
760	809	858	907	956	1005	1054	1103	-	-	-	-	-	-

Marime	Cod EAN
35	9091000551358
36	9091000551365
37	9091000551372
38	9091000551389
39	9091000551396
40	9091000551402
41	9091000551419
42	9091000551426
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-

EXENA SRL
 via Breda 20
 62012 Civitanova M. MC
 ITALY

REA MC144207
 Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
 C.F. e P. IVA 01336080435
 Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
 info@exena.com
 amministrazione@pec.exena.it

exena.com