exena.

SUMATRA_24 S3L FO SR

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele intoarsa, hidrofobizata	5.4.3 Rezistenta la sfasiere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	205 N 4,5 mg/cm²h 38,1 mg/cm²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	46 N No holes No holes 66.2 mg/cm²h 530,1 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	51 N No holes No holes 68,6 mg/cm²h 549,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistenta la sfasiere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) permeabilitatea vaporillor de apa Coeficient	27 N No holes No holes 3,4 mg/cm²h 29 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm²h) ≥20,0 mg/cm²
BOMBEU: Nemetalic din policarbonat	Rezistenta la impact Rezistenta la compresiune 15,5	15.5	≥ 14 mm ≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, de tip "L"	6.2.1.1.3 Rezistenta la penetrare	PASS	Min.1100 N
BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune	NO HOLES	25.600 cycles
	(uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	NO HOLES	12.800 cycles
TALPA: PU PU 2D, SR	5.8.3 Rezistenta la sfasiere		
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	11 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.5 Rezistenta la flexare	52 mm^3	≤ 150 mm^3
	5.8.6 Hidroliza	1 mm	≤ 4,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	1,3 mm	≤ 6,0 mm
		6,8 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(înclinat spre călcâi la 7°)	0,23	≥ 0,19
	(înclinat spre călcâi la 7°)	0,26	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi de otel spalate cu detergent		
	(înclinat spre călcâi la 7°)	0,36	≥ 0,31
	(înclinat spre călcâi la 7°)	0,41	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 821 MΩ umed: 551 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48
GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com