exena.

SUN S1P ESD SRC

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTA
FETE: Piele intoarsa	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	297 N 12,7 mg/cm²h 107,4 mg/cm²	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	42 N No holes No holes 139,2 mg/cm²h 1113,9 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N No holes No holes 126,4 mg/cm²h 1011,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N No holes No holes 15,2 mg/cm²h 122,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 20,0 mg/cm²
BOMBEU: Aluminiu	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	14 mm 14 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P.IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (Uscat) Rezistenta la abraziune (Umed)	No holes No holes	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan mono-densitate, talpa antiderapanta, SRC	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.3.5.2 Determinarea rezistentei la alunecare pe pardoseala din placi ceramice presate cu solutie de detergent. Conditia B (alunecare frontala pe plat) Conditia A (alunecare frontala pe calcai) 5.3.5.3 Determinarea rezistentei la alunecare pe placa de otel inoxidabil Conditia C (alunecare frontala pe plat) Conditia D (alunecare frontala pe calcai)	14,9 kN/m 50 mm³ 0,5 mm 2,4 % 0,56 0,34 0,19 0,15	≥ 8 kN/m ≤ 250 mm³ ≤ 4,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI: 35-48

GREUTATE: (g)

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
684	756	828	900	972	1044	1116	1188	1260	1332	1404	1476	1548	1620

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P.IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com