

exena.

TIMOR_24 S3L FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Piele intorsa de bovină, hidrofobizată, cu ornament reflectorizant	5.4.3 Rezistentă la sfasieri 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	158 N 7,7 mg/cm ² h 64,9 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la sfasieri 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	46 N No holes No holes 66,2 mg/cm ² h 530,1 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la sfasieri 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	51 N No holes No holes 68,6 mg/cm ² h 549,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la sfasieri 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	27 N No holes No holes 3,4 mg/cm ² h 29 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistentă la impact Rezistentă la compresiune	15,5 mm 15 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

LAMELA ANTIPERFORATIE:
Nemetalica, de tip "L"

6.2.1.1.3 Resistance to perforation

PASS

Min.1100 N

BRANT: Detasabil, respirabil,
antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune

NO HOLES

25.600 cycles

(uscat) Rezistentă la
abraziune (umed)

NO HOLES

12.800 cycles

TALPA: PU PU 2D, SR

5.8.3 Rezistentă la sfasiere

5.8.4 Rezistentă la abraziune

11 kN/m

≥ 8 kN/m

5.8.5 Rezistentă la flexare

52 mm³

≤ 150 mm³

5.8.6 Hidroliza

1 mm

≤ 4,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

1,3 mm

≤ 6,0 mm

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe
placi ceramice cu glicerina

6,8 %

≤ 12%

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,23

≥ 0,19

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,26

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe
placi de otel spalate cu detergent

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,36

≥ 0,31

(încălinat spre călcâi la 7°)

0,41

≥ 0,36

6.2.2.2 Antistatic

uscat: 821
MΩ
umed: 551
MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ
0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)