

TREMITI S1PL FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra respirabila	6.3 Rezistenta la rupere	282 N	≥60 N
	6.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	4.5 mg/cm ² h 36.9 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Material sintetic respirabil Rezistent la abraziune	6.3 Rezistenta la rupere	96 N	≥ 15 N
	6.12 Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	12.800 cicluri
	6.6 Permeabilitatea vaporilor de apa	23.6 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
	Coeficiente	188.9 mg/cm ²	≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	6.3 Rezistenta la rupere	44 N	≥ 15 N
	6.12 Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	6.6 Permeabilitatea voprilor de apa	22.9 mg/cm ² h 185,3 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
	Coeficiente	185,3 mg/cm ²	≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din material compozit	5.4 Rezistenta la impact	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.5 Rezistenta la compresiune	15,5 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	5.10.4.2.2 – Rezistenta la perforare a incaltamintei cu lamela antiperforare nemetalica (Tip PL)	PASS	A 1.100 N nu trebuie sa prezinte perforatii Nu trebuie sa existe efect de cortina
LAMELA ANTIPERFORATIE: Detasabila, respirabila antistatica	6.12 Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	12.800 cicluri

TALPA: PU 2D SR

8.2 Resistenza la rupere	11.0 kN/m	≥ 8 kN/m
8.3 Resistenza la abraziune	29 mm ³	≤ 150 mm ³
8.4 Resistenza la flexare	0,3 mm	≤ 4,0 mm
8.5 Hidroliza	0.8 mm	≤ 6,0 mm
8.6.1 Resistenza la hidrocarburi	3.7 %	≤ 12%
5.14 Resistenza la alunecare pe placi ceramice acoperite cu detergent		
Inclinat spre calcai		
Inclinat spre talpa	0,35	≥ 0,31
Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina	0,40	≥ 0,36
Inclinat spre calcai		
Inclinat spre talpa	0,12	≥ 0,19
	0,18	≥ 0,22

MARIMI: 35-48

GREUTATE: 1020 gr (1 pa 42)