exena.

USTICA S1 PL FO SR





DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra respirabila cu insertii de material textil	5.4.3 Rezistenta la rupere	238 N	≥120 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	4,5 mg/cm²h 36,9 mg/cm²	≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	96 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abaraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri 23,6 mg/cm²h	51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm²h)
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	188,9 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere	32 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abaraziune (umed) Rezistenta la abraziune(uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri 51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatatea vaporilor de apa Coeficient	126,4 mg/cm²h 1011,6 mg/cm 2	≥ 2,0 mg/(cm²h) ≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistenta la rupere	32 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa	15,2 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coeficient	122,6 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm²
BOMBEU: Nemetalic	5.3.2.6 Rezistenta la impact	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	15,5 mm	≥ 14 mm
Lamela antiperforatie: Nemetalica	6.2.1.1.3 Resistenta la perforare	PASS	Min.1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

ACOPERIS BRANT:Detasabil , respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU 2D SR	5.8.3 Rezistenta la rupere	11,0 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	29 mm^3	≤ 150 mm^3
	5.8.5 Rezistenta la flexare	0,3 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.6 Hidroliza	0,8 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	3,7 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(înclinat spre călcai la 7°)	0,24	≥ 0,19
	(înclinat spre varf la 7°)	0,28	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare placi ceramice spalate cu detergent		
	(înclinat spre călcai la 7°)	0,35	≥ 0,31
	(înclinat spre varf la 7°)	0,40	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	Secco: 155 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ
		Umido: 84,44 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE: (g)

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
684	752	820	888	956	1024	1092	1160	1228	1296	1364	1432	1500	1568