

WATT SB E PS WPA FO SR



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele de bovina, hidrofobizata	5.4.3 Rezistenta la rupere	186 N	≥ 120 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	2,3 mg/cm2h 27,1 mg/cm2	≥ 0,8 mg/cm2h ≥ 15,0 mg/cm2
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	79 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	Fara gauri 5,6 mg/cm2h	51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h)
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	45,5 mg/cm2	≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	49 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune (uscat)	84,5 mg/cm2h	51.200 cicluri ≥2,0 mg/(cm2h)
	Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	676,0 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm2
CAPTUSELALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	49 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)	84,5 mg/cm2h	51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h)
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	676,0 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm2
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	15,5 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	6.2.1.1.3 Rezistenta la penetrare	1555 N	≥ 1100 N

exena.

ACOPERIS DE BRANT:
Detasabil, respirabila,
antistatic.

5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat)
Rezistenta la abraziune (umed)

Fara
gauri

25.600 cicluri
12.800 cicluri

TALPA: PU + Cauciuc nitrilic,
, SR

5.8.3 Rezistenta la rupere

11,3 kN/m

≥ 8 kN/m

5.8.4 Rezistenta la abraziune

109 mm³

≤ 250 mm³

5.8.5 Rezistenta la flexare

0,9 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

0,9 mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistenta la uleiuri

4 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi
ceramice acoperite cu glicerina

(inclinat spre calcai la 7°)

0,26

≥ 0,19

(inclinat spre varf la 7°)

0,25

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi

Ceremice acoperite cu detergent

(inclinat spre calcai la 7°)

0,38

≥ 0,31

(inclinat spre varf la 7°)

0,41

≥ 0,36

MARIMI: 38-47

GREUTATE: (g)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1355

1380

1405

1430

1455

1480

1505

1530

1555

1580