

exena.



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Material textil respirabil	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	77 N 4,5 mg/cm²h 36,9 mg/cm²	≥ 60 N ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil sintetic respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	83 N No holes No holes 5,6 mg/cm²h 45,5 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Material textil sintetic respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	35 N No holes No holes 80,6 mg/cm²h 645,2 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Microfibra gri	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N No holes No holes 15,2 mg/cm²h 122,6 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm²h ≥ 20,0 mg/cm²
BOMBEU: Nemetalic, non-magnetic, 200 J	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	15,8 mm 15,1 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	6.2.1.14 Rezistentă la perforare	PASS	Min. 1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	No holes No holes	12.800 cicluri 25.600 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2D dubla densitate, antiderapant SR	5.8.3 Rezistentă la rupere 5.8.4 Rezistentă la abraziune 5.8.5 Rezistentă la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.2.2.2 Antistatic 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 5.3.5.2 Rezistentă la alunecare lauril sulfat de sodiu Alunecare înainte pe calcai Alunecare înapoi pe varf 6.2.10 Glicerina Alunecare înainte pe calcai Alunecare înapoi pe varf	12 kN/m 36 mm³ 0,3 mm 0,1 mm uscat: 95 MΩ umed: 27 MΩ 2 % 0,37 0,39 0,32 0,30	≥ 8 kN/m ≤ 250 mm³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm pass pass ≤ 12 % ≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22
UPGRADE-URI	Acest model este certificat pentru utilizare cu branturi ortopedice Secosol® realizate la comanda.		SECOSOL® THE SYSTEM
MARIMI:	35 - 48		

GREUTATE (g):													
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
705	743	781	819	857	895	933	971	1009	1047	1085	1123	1161	1199

Marime	Cod EAN
35	9090001951358
36	9090001951365
37	9090001951372
38	9090001951389

39	9090001951396
40	9090001951402
41	9090001951419
42	9090001951426
43	9090001951433
44	9090001951440
45	9090001951457
46	9090001951464
47	9090001951471
48	9090001951488