exena.

MAGMA S3S HI M HRO FO SR

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele de bovina	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	244 N 2.5 mg/cm²h 20,7 mg/cm²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	79 N Fara gauri Fara gauri 5,6 mg/cm²h 45,5 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed) Rezistenta la abraziune (uscat) 5.5.4 Coeficient	52 N Fara gauri 22,6 mg/cm²h 182,8 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
BOMEBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	16,0 mm 15,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamela antiperforatie: Nemetalica	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min.1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta al abraziune(uscat) Rezsitenta la abraziune(umed)	Fara gauri Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU + cauciuc , SR	5.8.2 Rezistenta la rupere	11.3 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	109.0 mm^3	≤ 150 mm^3
	5.8.5 Rezistenta la flexare	0,9 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.6 Hidroliza	0,9 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	4.0 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,26	≥ 0,19
	(inclinat spre varf la 7°)	0,25	≥ 0,22
	5.3.5.2 rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina		
	(inclinat spre calcai la 7°)	0,38	≥ 0,31
	(inclinat spre varf la 7°)	0,41	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 839.0 $x10^7\Omega$ umesd: 155.43 $x10^7\Omega$	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 38-

48

GREUTATE:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1374	1436	1498	1560	1622	1684	1746	1808	1870	1932

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com