

ORCHID_20 S2 FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	98 N 1,2 mg/cm ² h 16,8 mg/cm ²	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	51 N Fără gauri Fără gauri 2,6 mg/cm ² h 22,3 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	35 N Fără gauri 80,6 mg/cm ² h 645,2 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune(uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	35 N Fără gauri 80,6 mg/cm ² h 645,2 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	16mm 15 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalică	6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare	PASS	≥ 1100 N

exena.

ACOPERIS BRANT: Detasabil,
respirabil, antistatic

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscat)
Rezistentă la abraziune (umed)

Fara
gauri

25.600 cicluri
12.800 cicluri

TALPA: PU, SR

5.8.3 Rezistentă la rupere

10,6 kN/m

≥ 5 kN/m

5.8.4 Rezistentă la abraziune

239 mm³

≤ 250 mm³

5.8.5 Rezistentă la flexare

2,0 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

3,0 mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

4,9 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi
ceramice acoperite cu
glicerina

(inclinat spre cacai la 7°)

0,24

≥ 0,19

(inclinat spre varf la 7°)

0,25

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi
ceramice spalate cu detergent

(inclinat spre cacai la 7°)

0,43

≥ 0,31

(inclinat spre varf la 7°)

0,42

≥ 0,36

6.2.2.2 Antistatic

uscat: 8,22 MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

umed: 3,46 MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35-48

GREUTATE: (g)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

670 709 748 787 826 865 904 943 982 1021 1060 1099 1138 1177

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com