

VENUS S3 SRC ESD



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele integrală respirabilă, rezistență la abraziune	5.4.3 Rezistența la rupere 5.4.6 Permeabilitatea la vapori de apă Coeficient	260 N 3.4 mg/cm ² h 34 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, Rezistență la abraziune.	5.5.1 Rezistența la rupere 5.5.2 Rezistența la abraziune (umed) Rezistență la abraziune (uscat) Permeabilitatea la vapori de apă 5.5.3 Coeficient	42 N Fara gauri Fara gauri 139,2 mg/cm ² h 1113,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistență la abraziune	5.5.1 Rezistența la rupere 5.5.2 Rezistența la abraziune (umed) Rezistență la abraziune (uscat) 5.5.3 Water vapor permeability Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 126.4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA PENTRU REGIUNEA SCAUNULUI: Respirabilă, rezistență la abraziune	5.5.1 Rezistența la rupere 5.5.2 Rezistența la abraziune (umed) Rezistență la abraziune (uscat) 5.5.3 Permeabilitatea la vapori de apă	33 N Fara gauri Fara gauri 15,2 mg/cm ² h 122 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat.	5.3.2.3 Rezistența la impact 5.3.2.4 Rezistența la compresie	17,0 mm 19,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Din material textil	5.7.1. Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3,5 mm 88 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²

ACOPERIS BRANT: Detaşabil, branţ amortizat, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenţa la abraziune (Umed) Rezistenţă la abraziune (uscat)	Fara gauri Fara gauri	25.600 cycles 12.800 cycles
--	---	--------------------------	--------------------------------

IMPAMANTARE	6.3 Rezistenţa la impamantare	42 Dx = $1,60 \times 10^8 \Omega$ 42 Sx = $1,54 \times 10^8 \Omega$	$<1,00 \times 10^9 \Omega$
	6.4 Incarcarea	42 Dx = $9,82 \times 10^7 \Omega$ 42 Sx = $9,62 \times 10^7 \Omega$	$<1,00 \times 10^9 \Omega$
	7.0 Rezistenţa electrică	42= 10,77V	<100

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

TALPA: PU 2D antialunecare, SRC

5.8.2 Rezistența la rupere		
5.8.3 Rezistența la abraziune	14,9 kN/m	≥ 8 kN/m
5.8.4 Rezistența la îndoire	142 mm ³	≤ 150 mm ³
5.8.5 Hidroliza	0,5 mm	≤ 4,0 mm
5.10 Antistatic	0,6 mm	≤ 6,0 mm
	dry: 8,59 x10 ⁷ Ω	
	wet: 4,35 x10 ⁷ Ω	
6.4.2 Rezistența la uleiuri	2,4 %	≤ 12%
5.11 Pardoseală din gresie ceramică		
Alunecare plată	0,56	≥ 0,32
Alunecarea călcâiului	0,35	≥ 0,28
Placă din oțel inoxidabil pe glicerină rezistență		
Alunecare plată	0,19	≥ 0,18
Alunecarea călcâiului	0,15	≥ 0,13

SIZES: 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it