

SARDEGNA_24 S3L FO SR



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele neteda de bovina hidrofobizata	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	244 N 2.5 mg/cm ² h 20.7 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitate vaporilor de apă Coeficient	46 N No holes No holes 66.2 mg/cm ² h 530,1 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitate vaporilor de apă Coeficient	51 N No fori No fori 68,6 mg/(cm ² h) 549,6 mg/(cm ² h)	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Material textile respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitate vaporilor de apă Coeficient	79 N No holes No holes 5,6 mg/cm ² h 45,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic din poli carbonat	5.3.2.6 Rezistentă la impact Rezistentă la compresie	15,5 mm 15 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	6.2.1.1.3 Rezistenta la penetrare	PASS	Min.1100 N
BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune	NO HOLES	25.600 cycles
	(uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	NO HOLES	12.800 cycles
TALPA: PU PU 2D, SR	5.8.3 Rezistenta la rupere	11 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.4 Rezistenta la abraziune	52 mm ³	≤ 150 mm ³
	5.8.5 Rezistenta la flexare	1 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.6 Hidroliza	1,3 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	6,8 %	≤ 12%
	6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice cu glicerina (inclinat spre calcai cu 7°)	0,23	≥ 0,19
	(inclinat spre calcai cu 7°)	0,26	≥ 0,22
	5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi de otel cu agent de curatare		
	(inclinat spre calcai cu 7°)	0,36	≥ 0,31
	(inclinat spre calcai cu 7°)	0,41	≥ 0,36
	6.2.2.2 Antistatic	uscat: 821 MΩ umed: 551 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ
MARIMI: 35-48			
GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)			