

exena.

SHIELD S3L FO SC SR ESD



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Piele neteda, hidrofobizata	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	241 N 2,6 mg/cm ² h 21,2 mg/cm ²	≥ 120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N Fara gauri Fara gauri 139,2 mg/cm ² h 1113,9 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Plasa respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 126,4 mg/cm ² h 1011,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fara gauri Fara gauri 15,2 mg/cm ² h 122,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Fibra de sticlă 200j	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

exena.

LAMELA ANTIPERFORATIE: Tesatura antiperforatie clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min. 1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Brant detasabil, matlasat, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	FARA GAURI FARA GAURI	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2 densitati cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la ulei 6.2.10 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu glicerina (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe ceramica cu agent de curatare (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 6.2.2.2 Antistatic	8,4 kN/m 77 mm ³ 2,1 mm 2,5 mm 1,3 % 0,22 0,25 0,34 0,39 uscat: 51,8 MΩ umed: 5,87 MΩ	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 35 – 48

GREUTATE:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
826	866	906	946	986	1026	1066	1106	1146	1186	1226	1266	1306	1346

Marime cod EAN

35	9091000843354
36	9091000843361
37	9091000843378
38	9091000843385
39	9091000843392
40	9091000843408
41	9091000843415
42	9091000843422
43	9091000843439
44	9091000843446
45	9091000843453
46	9091000843460
47	9091000843477
48	9091000843484