

STELLAR S3L FO SC SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Tesatura hidrofobizata cu film anti-abraziune	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	122 N 15,7 mg/cm2h 127,9 mg/cm2	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm2h ≥ 15,0 mg/cm2
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	42 N No holes No holes 139,2 mg/cm2h 1113,9 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2 ≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA STAIF: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N No holes No holes 126,4 mg/cm2h 1011,6 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2 ≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N No holes No holes 15,2 mg/cm2h 122,6 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/(cm2h) ≥20,0 mg/cm2
BOMBEU: Nemetalic din fibră de sticlă 200J	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresie	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA											
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil clasa PL	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	PASS	Min.1100 N											
ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	NO HOLES NO HOLES	25.600 cicluri 12.800 cicluri											
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2D dubla densitate cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice cu glicerina (inclinat spre calcai 7°) (inclinat spre varf 7°) 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice cu agent de curatare (inclinat spre calcai 7°) (inclinat spre varf 7°) 6.2.2.2 Antistatic	8,4 kN/m 77 mm3 2,1 mm 2,5 mm 1,3 % 0,22 0,25 0,34 0,39 dry: 51,8 MΩ wet: 5,87 MΩ	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36 0,1 ÷ 1000 MΩ 0,1 ÷ 1000 MΩ											
MARIMI:	35 - 48													
GREUTATE:														
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	740	799	858	917	976	1035	1094	1153	1212	1271	1330	1389	1448	1507