

UNITY S3L FO SC SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Respirabile si cu rezistenta ridicata la abraziune	5.4.3 Rezistenta la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	178 N 4,2 mg/cm2h 33,6 mg/cm2	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm2h ≥15,0 mg/cm2
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	42 N No holes No holes 139,2 mg/cm2h 1113,9 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2h ≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA STAIF: Material textil sintetic respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N No holes No holes 126,4 mg/cm2h 1011,6 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2h ≥20,0 mg/cm2
CAPTUSEALA: Material textil respirabil din microfibra gri, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistenta la rupere 5.5.3 Rezistenta la abraziune (Umed) Rezistenta la abraziune (Uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	32 N No holes No holes 15,2 mg/cm2h 122,6 mg/cm2	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm2h ≥20,0 mg/cm2
BOMBEU: Nemetalic din fibra de sticla, rezistent la 200J	5.3.2.6 Rezistenta la impact 5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	16,0 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

REZISTENTA LA PERFORARE: Material antiperforatie clasa PL	6.2.1.14 Rezistentă la perforare	PASS	Min.1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (Umed) Rezistentă la abraziune (Uscat)	No holes No holes	12.800 cicluri 25.600 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 3D tripla densitate cu insertie Etpu	5.8.3 Rezistentă la rupere 5.8.4 Rezistentă la abraziune 5.8.5 Rezistentă la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.2.2.2 Antistatic 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 5.3.5.2 Rezistentă la alunecare cu lauril sulfat de sodiu Alunecare înainte pe calcai Alunecare înapoi pe varf 6.2.10 Glicerina Alunecare înainte pe calcai Alunecare înapoi pe varf	8,4 kN/m 77 mm ³ 2,1 mm 2,5 mm uscat: 51,8 MΩ umed: 5,87 MΩ 1,3 % 0,34 0,39 0,22 0,25	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm pass pass ≤ 12% ≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22

MARIMI: 35 - 48

GREUTATE:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
816	856	896	936	976	1016	1056	1096	1136	1176	1216	1256	1296	1336

Marime	Cod EAN
35	9091000243352
36	9091000243369
37	9091000243376
38	9091000243383
39	9091000243390
40	9091000243406
41	9091000243413
42	9091000243420
43	9091000243437
44	9091000243444
45	9091000243451
46	9091000243468
47	9091000243475
48	9091000243482