exena.

VOLT SB E PS WPA FO SR

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele de bovina hidrofobizata	5.4.3 Rezistenta la rupere	186 N	≥ 120 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa	2,3 mg/cm2h	≥ 0,8 mg/cm^{2}h
	Coeficient	27,1 mg/cm2	≥ 15,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abaraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	79 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Abrasion resistance (Dry)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor	5,6 mg/cm2h	≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$
	dea apa Coeficient	45,5 mg/cm2	≥20,0 mg/cm^2
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	49 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune	Fara	25.600 cicluri
	(umed) Rezistenta la	gauri	51.200 cicluri
	abraziune (uscat)	84,5 mg/cm2h	≥2,0 mg/(cm^{2h}
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor	676,0 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm^2
	de apa Coeficient		
CAPTUSEALA: Respirabila, rezistenta la abraziune.	5.5.2 Rezistenta la rupere	49 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistenta la abraziune	Fara	25.600 cicluri
	(umed) Rezistenta la	gauri	51.200 cicluri
	abaraziune (uscat)		
	5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de	84,5 mg/cm2h	≥ 2,0 mg/(cm$^{2h)}$
	apa Coeficient	676,0 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm^2
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.6 Rezistenta la impact	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistenta la compresiune	15,5 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: nemetalica.	6.2.1.1.3 Rezistenta la perforare	1555 N	≥ 1100 N

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (uscat) Rezistenta la abraziune (umed)	Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU + Cauciuc nitrilic, , SR	5.8.3 Rezistenta la rupere 5.8.4 Rezistenta la abraziune 5.8.5 Rezistenta la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 6.2.10 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice acoperite cu glicerina (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°) 5.3.5.2 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent (inclinat spre calcai la 7°) (inclinat spre varf la 7°)	11,3 kN/m 109 mm^3 0,9 mm 0,9 mm 4 % 0,26 0,25 0,38 0,41	≥ 8 kN/m ≤ 250 mm^3 ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,19 ≥ 0,22 ≥ 0,31 ≥ 0,36

MARIMI: 38-47

GREUTATE: (KG)

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1.243	1.311	1.379	1.447	1.515	1.583	1.651	1.719	1.787	1.855